

90 perc
után
járható felület

ENECLAD® FSC

Gyors Felhordás, Nagy Teljesítményű Polimer Kompozit Padló Védő Rendszer.

- Kiváló kopásállóság és ellenálló képesség külső behatásokkal szemben
- Kimagasló tapadás
- Egyszerű és biztonságos használat
- Ideális olyan betonfelületek megvédésére ahol pára van jelen

Az **ENECLAD® FSC** egy vízbázisú, két-komponensű fedő rendszer, amely kifejezetten az olyan cement alapú felületek kezelésére lett kifejlesztve, melyeket a kezelést követően gyorsan ismét használatba kell venni. Az **ENECLAD® FSC** egy gyorsan száradó fedést biztosít, mely a várakozási időt minimálisra csökkenti. Gyakorlatilag bármely ásvány vagy cement alapú felületen megtapad, csakúgy, mint a fán.



Biztonsági Sáv
színe is elérhető



ENECON® Corporation
The Fluid Flow
Systems Specialists.

www.enecon.com

Toll Free: 888-4-ENECON

Tel: 516 349 0022 · Fax: 516 349 5522

info@enecon.com

6 Platinum Court · Medford, NY 11763-2251

Műszaki Adatok

Teoretikus lefedés / kg.		@ 0,25 -0,3 mm / 2.5 m ²	
Keverési arány	Base	Activator	
-térfogat alapján	4	3	
-súly alapján	1	1	
Ambient Temperature	Working Life	Minimum Overcoating	Maximum Overcoating
59°F 15°C	75 min	4 hrs	24 hrs
77°F 25°C	60 min	2 hrs	12 hrs
86°F 30°C	45 min	1 hrs	8 hrs

Száradási idő

Környezeti Hőmérséklet	Gyalogos Forgalom	Targonca Forgalom	Teljes Száradás
20°C	3 óra	8 óra	3 nap
25°C	2 óra	6 óra	2 nap
30°C	1.5 óra	5 óra	1 nap

Vegy Ellenállás

Gasoline	EX	Detergent Solution.	EX
Kerosene	EX	Trisodium Phosphate	EX
50% Anti-Freeze.	EX	20% Calcium Chloride.	EX
Transmission Fluid	EX	10% Hydrochloric Acid.	EX
Power Steering Fluid	EX	10% Sulfuric Acid	EX
Motor Oil.	EX	10% Sodium Hydroxide	EX

EX - Alkalmas a legtöbb alkalmazásra, beleértve a merítést.
G - Megszakításos érintkezés, fröccsenés stb.

ENECLAD® FSC Használata

Felület előkészítése - Az ENECLAD® FSC-t csak tiszta, szilárd, száraz és jól érdesített felületen szabad alkalmazni.

1. Távolítsa el minden laza anyag-darabot, anyag leválasztást és szennyeződést a felületről.
2. A felülettől függően vegyszerrel tisztítsa, és/vagy távolítsa el a szennyeződést felületi marással, gőztisztítóval, magas nyomású mosóval vagy más megfelelő módszerrel.
3. Frissen öntött beton esetén legalább 28 napos száradási időt kell biztosítani a felület kezelését megelőzően.

Biztosítsa, hogy a cementszap maradéktalanul eltávolításra került a beton felületről, mielőtt az ENECLAD® rendszert alkalmazná.

Keverés és Alkalmazás - Az ENECLAD® FSC alap és aktivátor anyag előre kimért mennyiségben kerül kiszállításra, ezzel is segítve az anyag megfelelő keverését. Egyszerűen töltsa az Aktivátor anyagot tartalmazó tartály tartalmát az Alap anyagot tartalmazó tartály tartalmához, majd a csomagban található keverő, festék keverő, vagy elektromos keverő segítségével alaposan keverje össze, addig ameddig egy egységes, csík és elszíneződés mentes anyagot nem kap. Kenje fel a bekevert ENECLAD® FSC anyagot az előkészített felületre ecset, henger, vagy simító segítségével.

Iránymutatásként: viszonylag sima felszínen 2,5 m² felületre szükséges egy kilogram anyagot felvinni annak érdekében, hogy a javasolt 0,25-0,3 mm-es vastagságot elérjük. Azonban a kezelendő felület alakja, kontúrja, porózitása, érdessége stb befolyásolja bevonat használatának jelzett arányát.

Egészség és biztonság - Minden lehetséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az ENECON® termékek használata egyszerű és biztonságos legyen. Az általános ipari előírások és gyakorlatok, valamint a normál háztartási higiéniai és tisztasági követelmények, valamint a személyes egészségvédelem általános szabályai alkalmazandók. További információk és iránymutatások tekintében kérjük olvassa el a BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK-at, melyeket az anyaghoz mellékelünk, vagy kérje azt külön tőlünk.

Eszközök tisztítása - A maradék anyagot azonnal törölje le az eszközökről. Használjon acetont, MEK-t, isopropyl alkoholt vagy más hasonló oldószert.

Műszaki támogatás - Az ENECON® mérnöki csapata mindig rendelkezésre áll műszaki támogatás és segítségnyújtás céljából. A bonyolult alkalmazási eljárásokról vagy egyszerű kérdésekre adott válaszokért forduljon a helyi ENECON® Fluid Flow Systems Specialista-hoz az vagy ENECON® Engineering Center-hez.



Az itt szereplő összes információ a laboratóriumunkban végzett hosszútávú tesztelésen, valamint gyakorlati tapasztalatokon alapul, és úgy véljük, hogy megbízhatóak és pontosak. Nem adunk semmilyen feltételt vagy garanciát a termékeink használatából eredő eredményekre vonatkozóan, függetlenül attól, hogy az elérni kívánt cél megvalósult-e vagy sem, és felelősséget nem vállalunk, ha a kívánt eredményeket nem kapják meg amennyiben a jelen technikai adatlapon szereplő előírásokat nem tartják be.

Copyright © 2018 by ENECON® Corporation. All rights reserved. No part of this work may be reproduced or used in any form or by any means - graphic, electronic or mechanical including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems - without written permission of ENECON® Corporation.